

TECHNICKÝ LIST

PETRAVENT - LV



Desky z kamenné vlny jednostranně laminované jsou určeny pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolace stavebních objektů

POVOLENÍ:

Prohlášení o užitečných vlastnostech
Nr PTRL-DoP/MW/15/31



POUŽITÍ:

- obytné podkroví
- neobytné podkroví
- střešní stropy větrané
- zavěšené stropy
- příčky
- skeletové krycí stěny
- podlahy na polštáři
- vyplnění skeletových a fasádních konstrukcí

KÓD VÝROBKU

PETRAVENT-LV MW-EN13162-T5-CS(10)0,5-WS-MU1

DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D

0,034 [W/mK]

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU PODLE NORMY EN 13162:2012+A1:2015	SYMBOL	TŘÍDA NEBO TOLERANCE	JEDNOTKA MÍRY
Tloušťka (třída rozměrové tolerance)	T	T5	-1mm / +3mm [mm/%]
			-1% / +3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a relativní vlhkosti 90%	DS(70,90)	NPD	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci	CS(10/Y)	CS(10)0,5	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR	NPD	[kPa]
Stupeň bodového zatížení pro deformaci 5 mm	PL(5)	NPD	[-]
Krátkodobá nasákavost vody	WS	≤ 1,0	[kg/m²]
Dlouhodobá nasákavost vody při částečném ponoření	WL(P)	NPD	[-]
Součinitel difúzního odporu vodní páry	MU	MU1	[-]
Činitel zvukové pohltivosti	AW	NPD	[-]
Odpor průtoku vzduchu	AFr	NPD	[-]
Reakce na oheň	RtF	A1	Euroclass

DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR R_D

d [mm]	100	120	140	150	160	180	200	220	250	-	-	-	-	-
R_D [m²K/W]	2,90	3,50	4,10	4,40	4,70	5,25	5,85	6,45	7,35	-	-	-	-	-

ROZMĚRY A BALENÍ

ROZMĚRY DESKY			BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka	Počet desek v balíku	Počet m² v balíku	Počet m³ v balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[ks.]	[m²]	[m³]	[ks.]	[m²]	[m³]
1000	600	100	5	3,00	0,300	20	60,00	6,000
		120	5	3,00	0,380	16	48,00	5,760
		140	4	2,40	0,336	16	38,40	5,376
		150	4	2,40	0,360	16	38,40	5,760
		160	3	3,00	0,288	20	36,00	5,760
		180	3	1,80	0,324	16	28,80	5,184
		200	3	1,80	0,360	16	28,80	5,760
		220	2	1,20	0,264	20	24,00	5,280
		250	2	1,20	0,300	20	24,00	6,000
		-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	